

## **DP 2010 SERIES** **SOFT TOUCH ELASTIC INKS**

<b>ПРОДУКТ</b>	<b>DP 2010 SILKYCLEAR</b> - шелковистая прозрачная база <b>DP 2015 SILKYWHITE</b> - шелковистая белая краска
<b>СВОЙСТВА</b>	Мягкая на ощупь. Высокая эластичность. Высокая стойкость к стирке. Шелковистая на ощупь. Нулевая липкость. Соответствует международным экологическим стандартам.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	<p>Для получения цветовых оттенков необходимо добавить пигменты серии PG до 5% (более 5% не рекомендуется). При желании, для достижения более эластичного результата, достаточно добавить в смесь 20-30% прозрачной базы DP 2010. Добавление DP 2010 так же повышает устойчивость отпечатка к стирке и способствует увеличению эффективности пигментов.</p> <p>При печати на тканях имеющие проблемные цвета, как красные или темно-синие, рекомендуем смешать краски в соотношении 20-30% Белая (DP 2015) + 80-70% База (DP 2010).</p> <p>RB 2601 SUPERFIX: Способствует улучшению износостойкости отпечатка. Катализатор добавить в краску 0.5-1 %, смесь нужно тщательно перемешать. Эффективность катализатора постепенно снижается после 4 часов. Краску с катализатором нужно расходовать в течении 12 часов. После сушки рекомендуется прождать некоторое время для улучшения фиксации. Чем больше времени пройдет, тем лучше будет результат. Поэтому рекомендуем провести контрольную стирку не менее чем 12 часов после сушки.</p>
<b>ЦВЕТ</b>	DP2010: Прозрачный DP2015: Белый
<b>PH</b>	DP2010 Clear: 7.5±0.5 DP2015 White: 7.5± 0.5
<b>ВЯЗКОСТЬ</b>	DP2010 Clear: ((Brookfield25°C Cp:6,Rpm:10)120.000 –200.000Cp DP2015 White: (Brookfield25°C Cp:7,Rpm:20)120.000 –200.000Cp
<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	DP2010 Clear: 1,01 gr/ml DP2015 White: 1,43 gr/ml



www.spmachine.ru

# TDS

TECHNICAL DATA SHEETS  
DIAMOND POLYURETHANE  
WATER BASED

<b>СЕТКА</b>	Рекомендуется использовать сетку 43–77 нитей/см
<b>СУШКА</b>	Финишная сушка: 160°C - 170°C, 1,5-2 минуты.
<b>ОЧИСТКА</b>	Легко смывается водой под давлением.
<b>СТИРКА</b>	Бережная, при температуре 40°C.
<b>УПАКОВКА</b>	Пластиковое ведро. White: 5, 10 и 40 кг. Clear: 5, 10 и 30 кг.

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

Всегда проверяйте условия сушки. При этом важно иметь в виду следующее:

- Использование добавок в краску может потребовать увеличение температуры или времени сушки.
- Реальная температура в сушке может не соответствовать показаниям на панели, а также она может быть непостоянной по ширине и длине сушильной камеры. Поэтому рекомендуется всегда проверять реальную температуру по всей площади сушильной камеры при помощи соответствующих приборов.

Предоставленные рекомендации и информация на продукцию, основаны на наших нынешних знаниях. Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут различаться в зависимости от конкретных условий. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям.