

DP 2700 BONDOFOIL SPECIAL FOIL ADHESIVE

ПРОДУКТ	DP 2700 BONDOFOIL - клей для фольги
СВОЙСТВА	Мягкий и эластичный клей на водной основе для создания оригинальных современных дизайнов. Отличная стойкость к стирке, сохраняет яркость фольги. Используется для печати по тканям из хлопка и смешанных тканей. Эластичный клей с великолепной адгезией. Идеально захватывают фольгу во время переноса. Легкое прохождение через рекомендованные сетки. Никакой потери свойств даже при прессовании на высоких температурах. Соответствует экологическим стандартам.
ПРИМЕНЕНИЕ	Трафарет для печати должен быть чистым, ячейки должны быть открытыми, наносить в большом количестве мягким ракелем.
ЦВЕТ	Бежевый
РН	8±0,5
ВЯЗКОСТЬ	(Brookfield25°CSp:7,Rpm:20)60.000–80.000Cp
ПЛОТНОСТЬ	1,08 gr/ml
СЕТКА	Рекомендуется использовать сетку 32-43 нитей/см
СУШКА	Финишная сушка: 165 - 170°C, 2 минуты.
ПРЕССОВАНИЕ	При давлении 5-6 бар и температуре 160°C -170°C прессовать 5-20 секунд. Время прессования зависит от вида и особенности фольги.
ОЧИСТКА	Легко смывается водой под давлением.
СТИРКА	Деликатная стирка наизнанку при температуре до 40°C.
УПАКОВКА	Пластиковое ведра: 5, 10 и 30 кг.

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

Всегда проверяйте условия сушки. При этом важно иметь в виду следующее:

- Использование добавок в краску может потребовать увеличение температуры или времени сушки.
- Реальная температура в сушке может не соответствовать показаниям на панели, а также она может быть непостоянной по ширине и длине сушильной камеры. Поэтому рекомендуется всегда проверять реальную температуру по всей площади сушильной камеры при помощи соответствующих приборов.

Предоставленные рекомендации и информация на продукцию, основаны на наших нынешних знаниях. Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут различаться в зависимости от конкретных условий. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям.