

DP 4040 REFLECTGREY

ПРОДУКТ	DP 4040 REFLECTGREY - серая светоотражающая краска
СВОЙСТВА	Готовая к применению краска, для получения светоотражающего эффекта. Имеет высокую кроющую способность. Обладает высокой стойкостью к стирке, высоким светоотражающим эффектом. Соответствует экологическим стандартам.
ПРИМЕНЕНИЕ	Готовая к применению краска. Не предназначена для колеровки. Для получения высокой укрывости и светоотражающего эффекта желательно напечатать в 2-3 слоя с промежуточной сушкой между каждым слоем. Для улучшения износостойкости желательно добавить 0,5% - 1% фиксатора RB 2601 SUPERFIX.
ЦВЕТ	Серый
PH	7,5±0,5
ВЯЗКОСТЬ	Sp:6, Rpm:10 10.000-80.000 mPas (Brookfield DV II +)
СЕТКА	Рекомендуется использовать сетку 32-43 нитей/см
СУШКА	Финишная сушка: 160 - 170°C, 2-3 минуты.
ОЧИСТКА	Легко смывается водой под давлением.
СТИРКА	Деликатная стирка наизнанку при температуре до 40°C.
УПАКОВКА	Пластиковое ведра: 5, 10 и 30 кг.
ХРАНЕНИЕ	Продукт следует хранить при температуре от +5°C до +25°C в хорошо проветриваемом помещении. Должен находиться вдали от прямых солнечных лучей, а крышка должна быть плотно закрыта.

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

Всегда проверяйте условия сушки. При этом важно иметь в виду следующее:

- Использование добавок в краску может потребовать увеличение температуры или времени сушки.
- Реальная температура в сушке может не соответствовать показаниям на панели, а также она может быть непостоянной по ширине и длине сушильной камеры. Поэтому рекомендуется всегда проверять реальную температуру по всей площади сушильной камеры при помощи соответствующих приборов.

Предоставленные рекомендации и информация на продукцию, основаны на наших нынешних знаниях. Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут различаться в зависимости от конкретных условий. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям.