

## FP PHTHANON MATCHER SERIES PHTHALATE FREE PLASTISOL

**ИМЕННО :** FP 7000 CLEAR  
FP 7005 COLOR WHITE  
FP 7010 WHITE  
FP 7100 YELLOW  
FP 7110 GOLD  
FP 7120 ORANGE  
FP 7130 DARK RED  
FP 7140 RED  
FP 7150 MAGENTA  
FP 7160 VIOLET  
FP 7170 GREEN  
FP 7175 LIGHT BLUE  
FP 7180 BLUE  
FP 7190 BLACK  
FP 7195 BROWN

**СВОЙСТВА :**

100%

Color Matcher System.

FP 7000 ( ), FP 7005, 7010 ( )

FP  
Color

7000 CLEAR FP 7005 COLOR WHITE  
Matcher System.

FA 1852 MATT

20-30%.

**Н Я Е К :**

Оранжевый краситель (Orange) в сочетании с черной (Black) может содержать канцерогенный ароматический амин, 3,3-дихлорбензидин, который может быть идентифицирован на уровне превышающем установленный законом в вашей стране. Для получения определенных тонов ОРАНЖЕВЫЙ и ЧЕРНЫЙ не следует наносить красители вместе, вместо этого следует отдавать предпочтение другим различным комбинациям пигмента.

- ВЯЗКОСТЬ** : (Brookfield 25°C Sp:7,Rpm:0,5) 1.000.000Cp and over.
- СЕТКА** : Рекомендуется использовать сетку из 61–100 нитей/см, если печать будет наноситься на ткань с грунтовкой. При отсутствии грунтовки рекомендуется использовать сетку 34–43 нитей/см.
- СУШКА** : Финишная сушка; 160°C - 170°C, 1,5-3 минуты.
- CLEANING** : Трафареты и другое оборудование можно легко промыть очистителем на основе растворителя.
- ТРАНСФЕР** : Для переноса сначала пластизольные чернила печатаются на силиконовой бумаге или на бумаге для термопереноса. Напечатайте изображение с помощью FP 1515 TRANS WHITE, заполнив всю необходимую площадь отпечатка. Затем создайте полное напыление клеевого порошка для переноса TM4900 на отпечатке, фиксируется он при температуре 100-120°C, в течении 45-60 секунд. Термоперенос с бумаги на изделие осуществляется при температуре 150-160°C, период 10-12 секунд при давлении 4-5 бар. Рекомендуется отделять бумагу от ткани в холодном состоянии.
- СТИРКА** : При условии полной полимеризации устойчивость к стирке составляет при 60°C. При минимальных условиях полимеризации стойкость к стирке составляет 40°C. Не подходит для химической чистки.
- УПАКОВКА** : Пластиковые ведра по 5 кг.

Примечание. Наша технологическая рекомендация в устной или письменной форме, а также полученная посредством тестирования соответствует нашему сегодняшнему уровню знаний и должна информировать о наших продуктах и возможностях их технологического применения. Однако это не значит, что она должна гарантировать определенные свойства продуктов и их использование для конкретной цели применения, и поэтому не освобождает от самостоятельных испытаний поставленных нами продуктов для того, чтобы убедиться в их пригодности для конкретного способа и цели использования. Выбор и проверка краски для конкретной цели применения находятся целиком на Вашей ответственности.

В случае возникновения каких-либо претензий, при условии, что повреждения произошли непреднамеренно или не в результате серьезной небрежности, ответственность будет ограничена только тем количеством товара, которое было поставлено нами и использовано Вами.