

PA 1480 BARRIER PLASTISOL BARRIER

ПРОДУКТ	PA 1480 BARRIER
СВОЙСТВА	Без содержания фталатов. Короткое время отверждения, подходит для печати на 100% хлопке, смесевых тканях на основе хлопка и полиэстера, мягкое и очень хорошее нанесение. Специальная формула предотвращает миграцию красителя из ткани в область печати.
ПРИМЕНЕНИЕ	PA 1480 полностью готов к использованию. Предназначен для предотвращения миграции красителя в процессе нагревания полиэфирной ткани. Сначала печатается грунт PA 1480 на ткани, после нанесения используйте флэш-отверждение, затем поверх грунта можно печатать другие пластизольные продукты серии PC Classic. Поскольку способность тканей к миграции красителя может различаться, пользователь должен провести все испытания образцов и наблюдать за напечатанной тканью не менее 10 дней. После подтверждения образца пользователь начинает серийное производство. Пожалуйста, перемешивайте продукт перед каждым использованием. Важно обратить внимание на то, чтобы после закрепления не накладывать напечатанные части тканей друг на друга! Рекомендуется аккуратно укладывать ткань и не накладывать напечатанное изображение друг на друга, особенно для тканей с флуоресцентными красками.
ВЯЗКОСТЬ	(Brookfield 25°C Sp:7,Rpm:0,5) 1.000.000Cp and over.
СЕТКА	Рекомендуемая к использованию сетка 43–100 нитей/см.
СУШКА	Финишная сушка 160°C-170°C в течении 1,5-2 минуты.
ОЧИСТКА	Трафареты и краска легко очищаются очистителями на основе растворителя.
СТИРКА	При соблюдении условий полимеризации устойчивость к стирке составляет 60°C. При минимальных условиях полимеризации стойкость к стирке составляет 40°C. Не подходит для химической чистки и глажки.
УПАКОВКА	Пластиковое ведро 5 кг.
ХРАНЕНИЕ	Следует хранить вдали от солнечного света, жары и холода. Хранить при температуре от 5 до 25°C. Пожалуйста, следите за тем, чтобы ведра с краской всегда были плотно закрыты. Срок годности составляет 3 месяца с даты изготовления.

Примечание. Наша технологическая рекомендация в устной или письменной форме, а также полученная посредством тестирования соответствует нашему сегодняшнему уровню знаний и должна информировать о наших продуктах и возможностях их технологического применения. Однако это не значит, что она должна гарантировать определенные свойства продуктов и их использование для конкретной цели применения, и поэтому не освобождает от самостоятельных испытаний поставленных нами продуктов для того, чтобы убедиться в их пригодности для конкретного способа и цели использования. Выбор и проверка краски для конкретной цели применения находятся целиком на Вашей ответственности. В случае возникновения каких-либо претензий, при условии, что повреждения произошли непреднамеренно или не в результате серьезной небрежности, ответственность будет ограничена только тем количеством товара, которое было поставлено нами и использовано Вами.