

RB2525 PRINTPASTE

ПРОДУКТ **RB 2525 PRINTPASTE** - паста для колеровки пигментами

ПРИМЕНЕНИЕ Наносится на светлые ткани, используются пигменты группы PG, не более 3%. Для более высокой стойкости к стирке можно добавить 1-3% катализатора RB 2600 или 0,5-1% катализатора RB 2601.

ЦВЕТ Кремовый

РН 9.0± 0.5

ВЯЗКОСТЬ (Brookfield25°CSp:6,Rpm:10)15.000–40.000Cp

ПЛОТНОСТЬ 1,01 gr/ml

СЕТКА Рекомендуется использовать сетку 43–55 нитей/см

СУШКА Финишная сушка: 160°C - 170°C, 2 минуты.

ОЧИСТКА Легко смывается водой под давлением.

СТИРКА Бережная, при температуре 40°C.

УПАКОВКА Пластиковое ведра 5, 10 и 30 кг

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

Всегда проверяйте условия сушки. При этом важно иметь в виду следующее:

- Использование добавок в краску может потребовать увеличение температуры или времени сушки.
- Реальная температура в сушке может не соответствовать показаниям на панели, а также она может быть непостоянной по ширине и длине сушильной камеры. Поэтому рекомендуется всегда проверять реальную температуру по всей площади сушильной камеры при помощи соответствующих приборов.

Предоставленные рекомендации и информация на продукцию, основаны на наших нынешних знаниях. Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут различаться в зависимости от конкретных условий. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям.