

## RB 2540 POLYPASTE

<b>ПРОДУКТ</b>	<b>RB 2540 POLYPASTE</b> - паста для пигментов, подходит для печати на тканях с большим содержанием полиэстера.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Наносится на светлые ткани, используются пигменты группы PG, не более 3%. Для более высокой стойкости к стирке можно добавить 1-3% катализатора RB 2600 или 0,5-1% катализатора RB 2601.
<b>ЦВЕТ</b>	Кремовый
<b>РН</b>	8.5± 0.5
<b>ВЯЗКОСТЬ</b>	(Brookfield25°CSp:6,Rpm:10)25.000 –90.000Cp
<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	0,98–1,1 gr/ml
<b>СЕТКА</b>	Рекомендуется использовать сетку 43 нитей/см
<b>СУШКА</b>	Финишная сушка: 160°C - 170°C, 2 минуты.
<b>ОЧИСТКА</b>	Легко смывается водой под давлением.
<b>СТИРКА</b>	Деликатная стирка наизнанку при температуре до 40°C.
<b>УПАКОВКА</b>	Пластиковое ведра 5, 10 и 30 кг

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

Всегда проверяйте условия сушки. При этом важно иметь в виду следующее:

- Использование добавок в краску может потребовать увеличение температуры или времени сушки.

- Реальная температура в сушке может не соответствовать показаниям на панели, а также она может быть непостоянной по ширине и длине сушильной камеры. Поэтому рекомендуется всегда проверять реальную температуру по всей площади сушильной камеры при помощи соответствующих приборов.

Предоставленные рекомендации и информация на продукцию, основаны на наших нынешних знаниях. Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут различаться в зависимости от конкретных условий.

Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям.