

## **RB 2726 BONDOGLIT GLITTER ADHESIVE**

<b>ПРОДУКТ</b>	<b>RB 2726 BONDOGLIT</b> - клей-база для смешения с глиттером
<b>СВОЙСТВА</b>	Мягкий оттиск; Обеспечивает очень яркие и блестящие изображения на тканях; Отличная клейкость и высокая стойкость к стирке; Соответствует экологическим стандартам (EKOTEKS 100 Class II).
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Глиттер рекомендуется добавлять 15-20%. Применить мягкий ракель, сушка очень важна, соблюдение условий сушки увеличивает износостойкость и передает яркий блеск глиттеру. Можно применить промежуточную сушку. При печати белой подложки, рекомендуется добавить катализатор RB 2601 (0,5-2% в подложку и в базу для глиттера). Для снижения температуры сушки также добавить катализатор RB 2601.
<b>ЦВЕТ</b>	Бежевый
<b>PH</b>	7,0±0,5
<b>ВЯЗКОСТЬ</b>	(Brookfield25°CSp:6,Rpm:10)10.000–30.000Cp
<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	0,9-1,1 gr/ml
<b>СЕТКА</b>	Рекомендуется использовать сетку 9-12 нитей/см
<b>СУШКА</b>	Финишная сушка: 160 - 170°C, 1,5-2 минуты.
<b>ОЧИСТКА</b>	Легко смывается водой под давлением.
<b>СТИРКА</b>	Деликатная стирка наизнанку при температуре до 40°C.
<b>УПАКОВКА</b>	Пластиковое ведра: 5, 10 и 30 кг.

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

Всегда проверяйте условия сушки. При этом важно иметь в виду следующее:

- Использование добавок в краску может потребовать увеличение температуры или времени сушки.
- Реальная температура в сушке может не соответствовать показаниям на панели, а также она может быть непостоянной по ширине и длине сушильной камеры. Поэтому рекомендуется всегда проверять реальную температуру по всей площади сушильной камеры при помощи соответствующих приборов.

Предоставленные рекомендации и информация на продукцию, основаны на наших нынешних знаниях. Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут различаться в зависимости от конкретных условий. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям.