

RB 2731BONDOMET GILDING ADHESIVE

ПРОДУКТ	RB 2731BONDOMET - связующее для замешивания металлических порошков
СВОЙСТВА	Готовое к применению металлическое связующее на водной основе для закрепления серебряных, бронзовых, медных и других цветных позолот на ткани. Замедляет окисление. Эластичная структура. Сохраняет блеск металлических оттенков.
ПРИМЕНЕНИЕ	Для серебристого металлика рекомендуется использовать смесь в количестве 80-100 г/кг, для бронзы, меди и других цветов – 100-150 г/кг. Для улучшения износостойкости рекомендуется добавить катализатор RB 2600 Oxa1 1-3%, либо RB 2601 SuperFix 0.5-1%.
ЦВЕТ	Бежевый
PH	9±0,5
ВЯЗКОСТЬ	(Brookfield25°CSp:6,Rpm:10)20.000–40.000Cp
ПЛОТНОСТЬ	1,1 gr/ml
СЕТКА	Рекомендуется использовать сетку 32-43 нитей/см
СУШКА	Финишная сушка:160 - 170°C, 2 минуты.
ОЧИСТКА	Легко смывается водой под давлением.
СТИРКА	Деликатная стирка наизнанку при температуре до 40°C.
УПАКОВКА	Пластиковое ведра: 5, 10 и 30 кг.

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

Всегда проверяйте условия сушки. При этом важно иметь в виду следующее:

- Использование добавок в краску может потребовать увеличение температуры или времени сушки.
- Реальная температура в сушке может не соответствовать показаниям на панели, а также она может быть непостоянной по ширине и длине сушильной камеры. Поэтому рекомендуется всегда проверять реальную температуру по всей площади сушильной камеры при помощи соответствующих приборов.

Предоставленные рекомендации и информация на продукцию, основаны на наших нынешних знаниях. Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут различаться в зависимости от конкретных условий. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям.