

FOIL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Толщина	Носитель	Сертификаты
PU	80 микрон	клеевой полиэстер	REACH n° 1907/2006/EU OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15CX00061 CENTROCOT VEGANOK AZIENDA N. 1004

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применяется на	ПАРАМЕТРЫ РЕЗКИ			НАСТРОЙКИ ПЕРЕНОСА			
хлопок, полиэстер, смеси полиэстера/хлопка	Нож	Давление	Скорость	Время	Темп-тура	Давление	Съем
	45°	50г	20 см/сек	15 секунд	135°C (275°F)	Среднее (2,5/3,5 bar)	горячий

- Нарезать материал (не зеркально)
- Удалите излишки материала
- Перенести изображение
- Прижать аппликацию при помощи термопресса
- Нагреть при указанных выше условиях
- Снять подложку, когда пленка еще горячая

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Хорошо режется и очищается
- Тонкая пленка с эффектом металла

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы настоятельно рекомендуем провести тестирование перед запуском в производство!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И СТИРКЕ

Стирка	Глажка	Сушка в ст. машине	Химчистка	Срок хранения	Температура хранения	Условия хранения	Расположение
До 30°C, наизнанку	НЕТ	НЕТ	НЕТ	до 2-х лет	Между 18°C и 26°C	Вдали от солнечного света и пыли	Вертикально

- Стирка (через 24 часа после нанесения)
- Соблюдайте рекомендации по текстилю
- Максимальная температура 30°C, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами

Документ может быть в любой момент изменен. Следите за обновленными версиями по адресу www.spmachine.ru. Для получения дополнительной информации, пожалуйста обратитесь по адресу: info@spmachine.ru



ООО "Рекламная среда"
Москва, Лермонтовский
проспект, д. 10, к. 1

Тел. +7 (495) 721-67-14
info@spmachine.ru
www.spmachine.ru

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9105027968

