

Серия 140-3107/XXX

Краска для трафаретной печати на основе растворителей для печати стираемого слоя лотерейных билетов

Стираемая краска для лотерейных билетов Printcolor серии 140-3107/XXX сочетают высокую производительность с максимальной непрозрачностью и хорошими скретч-свойствами. Кроме того, эту краску отличают хорошие печатные свойства, возможность скоростной печати и высокая светонепроницаемость.

Краска поставляются готовой к печати.

Для обеспечения долгосрочной работы стираемого слоя, рекомендуется производить предварительную печать грунтовочным лаком 140-3107/VD (сетка 77.55) или, после предварительного тестирования, подходящим для этих целей офсетным лаком. При необходимости в грунтовочный лак можно добавить от 5 до 15% разбавителя серии 300-017.

Пожалуйста, обратите внимание:

В отличие от грунтовочного лака 140-3107/VD, для самих скретч-красок можно использовать только разбавитель 10-010. Все прочие разбавители ухудшают качество стирания красок. Перед запуском тиража в печать необходимо проводить предварительные тесты, так как на результат влияет множество различных факторов.

Ассортимент скретч-красок на основе растворителей серии 140-3107

140-3107/VD	Preprint varnish, colorless	Грунтовочный лак, бесцветный
140-3107/100	Silver, soft	Серебро, мягкое
140-3107/103	Gold, soft	Золото, мягкое

Характеристики

Разбавитель краски	10-010, добавка 10-20 % по весу
Разбавитель лака	300-017, добавка 5-15 % по весу
Очиститель	200-BRS
Сетка	Серебро и золото: 90.48 Грунтовочный лак: 77.55 (в зависимости от материала, возможно нанесение лака через сетки более высоких номеров, в этом случае необходимы предварительные испытания)
Сушка	Естественная, на воздухе
Ракель	Жесткость 65 SH
Материалы	Бумага, картон, ПВХ (жесткий и мягкий), ламинат OPP (необходимы предварительные испытания), офсетные отпечатки (лакированные)
Пост обработка	Резка, высечка
Упаковка	1 кг, 5 кг
Срок годности	Сведения о сроке годности указаны на этикетке.
Прочее	Перед применением краску необходимо хорошо перемешать. Защищать от света.

Серия 140-3107

Стираемая краска для трафаретной печати
на основе растворителей

Информация по работе с краской

- Рекомендуется нанести двустороннее покрытие на офсетной машине дисперсионным лаком, подходящим для последующей трафаретной печати. Однако, перед печатью необходимо убедиться, что офсетный лак достаточно высох.
- Трафарет должен быть максимально ровным, чтобы обеспечить равномерную высоту красочной пленки по всей поверхности печати.
- Перед печатью краской необходимо достаточное высыхание грунтовочного лака (рекомендуется не менее 24 часов). Поверхность запечатки лаком должна быть равномерной.
- Кроме того, необходимо обратить внимание на достаточное высыхание краски, на грунтовочном лаке после снятия краски не должно оставаться смазочной пленки.
- Из-за термопластичности краски может произойти слипание при укладке в стопу. Температура стопы не должна превышать 35°C, а толщина пачки не должна быть большой, особенно если в определенных точках может возникнуть высокое давление.
- Отпечаток должен располагаться на листе таким образом, чтобы при резке прижимная планка резака не прижималась к краске.
- Двустороннее нанесение должно быть проверено очень тщательно; отпечатки ни при каких обстоятельствах не должны соприкасаться друг с другом.

Предупреждение

Любая наша технологическая рекомендация в устной или письменной форме, а также полученная в результате испытаний, соответствует сегодняшнему уровню наших знаний, и информирует о продуктах и их использовании. Однако, эти рекомендации не являются гарантией определенных свойств продуктов и их пригодности для конкретной цели применения, и не освобождают пользователя от собственных испытаний поставленных нами продуктов на их пригодность для предусмотренных процессов и целей. Выбор и тестирование продукта для конкретной цели применения целиком находится в зоне Вашей ответственности. Если же речь идет об ответственности, при которой несущий её обязан возместить возможные убытки, то она ограничивается для всех ущербов, которые не связаны с грубым нарушением технологии и небрежностью, ценой поставленного нами и использованного Вами товара.