

RB 2600 OXAL **FIXATOR (HIGH TEMPERATURE FIXING)**

ПРОДУКТ	RB 2600 OXAL - добавка, увеличивает стойкость отпечатка к стирке и трению
СВОЙСТВА	Повышает стойкость отпечатка к стирке и трению. Полимеризация при высокой температуре. Добавка для красок на водной основе. Соответствует экологическим стандартам.
ПРИМЕНЕНИЕ	Используется в печатных красках на водной основе путем добавления 1–3% в зависимости от желаемого результата. При добавлении более эффективен в первые 4 часа. Рекомендуется использовать в течение 6 часов. Если фиксация выполнена недостаточно хорошо, может образоваться 4,4'-диаминодифенилметан (№ Cas: 101-77-9). Чтобы предотвратить появление этого вещества, следует применять сушку при температуре 160°C или выше.
ЦВЕТ	Белая жидкость.
PH	8,0±0,5
СУШКА	Включить полимеризацию при высоких температурах. Например: при 165°C – 1,5 минуты.
СТИРКА	Тесты на стирку изделий, на которые нанесена печать с добавлением RB 2600 Oxal, следует проводить по прошествии 24 часов после печати.
УПАКОВКА	Пластиковое ведра: 5, 10 и 30 кг.

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

Всегда проверяйте условия сушки. При этом важно иметь в виду следующее:

- Использование добавок в краску может потребовать увеличение температуры или времени сушки.
- Реальная температура в сушке может не соответствовать показаниям на панели, а также она может быть непостоянной по ширине и длине сушильной камеры. Поэтому рекомендуется всегда проверять реальную температуру по всей площади сушильной камеры при помощи соответствующих приборов.

Предоставленные рекомендации и информация на продукцию, основаны на наших нынешних знаниях. Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут различаться в зависимости от конкретных условий. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям.