

RB 2705 BONDOFOIL **FOIL ADHESIVE**

ПРОДУКТ	RB 2705 BONDOFOIL - клей для фольги
СВОЙСТВА	Мягкий оттиск; Отличная клейкость и высокая стойкость к стирке; Соответствует экологическим стандартам (EKOTEKS 100 Class II).
ПРИМЕНЕНИЕ	Для улучшения производительности Клея для Фольги RB 2705 BONDOFOIL, в него можно добавить 1-3% замедлителя RB2606 RETARDER. Клей наносится в большом количестве, мягким ракелем. Легко наносится и не забивает сетку даже при повышенной температуре производственной площади. Не трескается после стирки. Не теряет свои свойства даже при высокотемпературных туннельных фиксациях.
ЦВЕТ	Желтоватый
PH	7,5±0,5
ВЯЗКОСТЬ	(Brookfield25°CSp:7,Rpm:20)25.000 –100.000Cp
ПЛОТНОСТЬ	1,01-1,2 gr/ml
СЕТКА	Рекомендуется использовать сетку 32-43 нитей/см
СУШКА	Финишная сушка:150 - 165°C, 1-2 минуты.
ПРЕССОВАНИЕ	При давлении 5-6 бар и температуре 160°C -170°C прессовать 5-20 секунд. Время прессования зависит от вида и особенности фольги.
ОЧИСТКА	Легко смывается водой под давлением.
СТИРКА	Деликатная стирка наизнанку при температуре до 40°C.
УПАКОВКА	Пластиковое ведра: 5, 10 и 30 кг.

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

Всегда проверяйте условия сушки. При этом важно иметь в виду следующее:

- Использование добавок в краску может потребовать увеличение температуры или времени сушки.
- Реальная температура в сушке может не соответствовать показаниям на панели, а также она может быть непостоянной по ширине и длине сушильной камеры. Поэтому рекомендуется всегда проверять реальную температуру по всей площади сушильной камеры при помощи соответствующих приборов.

Предоставленные рекомендации и информация на продукцию, основаны на наших нынешних знаниях. Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут различаться в зависимости от конкретных условий. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям.